

Essiccazione 50 gr/mq a 20 °C	Maneggiabile 1 ora. Carteggiabile 2 ore. Accatastabile 4 ore.
Sopraverniciabile	2 - 4 ore.
Resa	Tinte pronte: 10 mq/l circa per mano. Altri colori: 12 - 16 mq/l circa per mano. La resa è dipendente dal tipo di legno, dalla tinta e dall'assorbimento del supporto.
Copertura	Lascia inalterato l'aspetto e la venatura del legno.
Aspetto del film	Satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo a non meno di 5°C.

Modo d'impiego

Impiego	Manufatti in legno, quali infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature cottage, staccionate ecc.
Applicazione	Pennello o spruzzo (mescolare bene il prodotto prima dell'uso).
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire max al 5-10% in volume con acqua.
Temperatura di applicazione	5 – 30 °C (ed umidità relativa non superiore all'85%)
Tempo tra una mano e l'altra	4 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Legno nuovo

- Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto.
- Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150 e rifinire con carta abrasiva 280
- Applicare due o tre mani, di Impregnante Finitura, non diluite

B) Legno vecchio

- Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto.
- Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non bene aderenti, quindi rifinire con carta abrasiva 280.
- Ritoccare le parti scoperte con Impregnante Finitura nel colore simile all'esistente
- Applicare due mani, di Impregnante Finitura, non diluite

Note

Mescolare bene prima dell'uso.

L'utilizzo di Impregnante Finitura colorato, garantisce maggiore resistenza ai raggi U.V.

La resa può variare in funzione del legno da trattare, della tinta e dell'assorbimento del supporto.

Il prodotto va applicato a strati sottili, evitando accumuli che potrebbero causare un gocciolamento sulla superficie trattata.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).

Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Voce di capitolato

Vernice trasparente colorata all'acqua, di fondo e finitura, per legno, per esterno ed interno (tipo Green Wood Impregnante Finitura); a base di resina e pigmenti ossido di ferro, in dispersione acquosa.

Peso specifico	Bianco	1,180 ± 0,030 kg/l
	Altri colori	1,020 ± 0,030 kg/l
Viscosità	Bianco	16" ± 3 Coppa Din n°4 a 20 °C
	Altri Colori	50" ± 5 Coppa Din n°2 a 20 °C
Sopraverniciabile	2 - 4 ore.	
Resa	Tinte pronte: 10 mq/l circa per mano. Altri colori: 12 - 16 mq/l circa per mano. La resa è dipendente dal tipo di legno, dalla tinta e dall'assorbimento del supporto.	

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.