

## IGIENIX LAVABILE



Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa.

**Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n. 225\L del 29/07/2014 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).**

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

---

Colore	Bianco
Confezioni	1 - 2,5 - 4 - 10 - 15 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimeri vinilici, cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Sovrapplicazione	3 - 4 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% $\pm$ 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.
Copertura	Ottima.

Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Leggermente satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Classificazione	Idropittura per interni – Normativa UNI:EN 13300:2002

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft) = 30.68 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m <sup>2</sup> /lt = 98.02% Classe 2  Opacità con resa di 20 m <sup>2</sup> /lt = 93.87% Classe 4

---

#### Modo d'impiego

Impiego	Per la tinteggiatura di pareti e soffitti contaminati da muffe o ambienti favorevoli al loro sviluppo.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Impregnazione: 100% in volume con acqua Prima e seconda mano: 45% in volume con acqua.
Tinteggiatura	Max 5% con tinte pronte Super Printal max 5% o in S.S.C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione **A) Muri nuovi:**  
- Applicare tre mani di Igienix Lavabile, secondo le indicazioni sopra riportate.

**B) Muri con presenza di muffe:**

- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita, solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita, su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicazione di due mani di Igienix Lavabile, secondo le indicazioni sopra riportate.

### **Note**

Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell'Igienix. I cicli Igienix risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.

---

### **Voce di capitolato**

Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa (tipo Igienix Lavabile); a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e specifici additivi per prevenire lo sviluppo delle muffe. **Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.225\L del 29/07/2014 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).**

Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% +/- 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.