

ISOLANTE PIGMENTATO FINE



Fondo isolante pigmentato fine, all'acqua, per muratura interna ed esterna. Il prodotto è specifico per l'impiego come fondo su supporti lisci, prima che essi siano realizzati con finiture lisce e sottili. Idoneo su supporti molto assorbenti come cartongesso, gesso e muratura. L'elevato contenuto di resina e di biossido di titanio, conferisce al prodotto alta copertura e un ottimo potere d'isolamento del supporto.

Colore	Bianco
Confezioni	1 – 5 – 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti sottili a granulometria bilanciata.
Peso specifico medio	1,480 Kg/l.
Resa	10-12 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
Copertura	Ottima.
Essiccazione	4 - 5 h.
Sopraverniciatura	6 - 8 h.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco.
Resistenza all'esterno	Ottima.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura tra + 5 e + 30 °C.

Modo d'impiego

Impiego Ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare.

Applicazione Pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione Pronto all'uso, nel caso max 5% in volume con acqua.
Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso, additivare max 30 % in volume con Isolante Acrilico, diluito 1:4 con acqua.

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto;
- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO FINE, diluita secondo le indicazioni su riportate;
- terminare con finiture lisce e sottili.

B) Su supporti molto assorbenti, gesso o cartongesso:

- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO FINE additivata max al 30 % in volume con Isolante Acrilico, diluito 1:4 con acqua;
- terminare con finiture lisce e sottili.

Voce di capitolato

Fondo isolante pigmentato fine, all'acqua, (tipo ISOLANTE PIGMENTATO FINE).per muratura interna ed esterna.

Il prodotto è specifico per l'impiego come fondo su supporti lisci prima che essi siano realizzati con finiture lisce e sottili. Idoneo su supporti molto assorbenti come cartongesso, gesso e muratura. L'elevato contenuto di resina e di biossido di titanio conferisce al prodotto alta copertura e un ottimo potere d'isolamento del supporto.

Peso specifico medio	1,480 Kg/l.
Resa	10 - 12 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.