

SCHEDA TECNICA

TWENTESINT

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTESINT
A145/A054/A055/A056
A113/A114/A115/A116
A064/A065/A066

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco e tinte di cartella

2. Finitura

Lucida

3. Qualità

Smalto sintetico brillante per esterni ed interni con buona applicabilità e distensione, ottima brillantezza, buona resistenza agli agenti atmosferici normali (consigliato per ambiente cittadino-rurale). Mantiene a lungo nel tempo le sue migliori caratteristiche che sono: ritenzione dei colori, elasticità, brillantezza. E' adatto per legno e superfici ferrose adeguatamente preparate.

4. Composizione

Pigmenti selezionati in veicolo alchidico modificato.

5. Viscosità di fornitura a 20°C

180" tazza ford 4 a 20°C

6. Peso Specifico a 20°C

1,05 - 1,25 a seconda del colore

7. Residuo secco %

56 - 70 a seconda del colore

8. Essiccazione a 20°C e 65 % di U.R.

Fuori polvere 2 - 4 ore, sopravverniciabilità dopo 24 ore, essiccazione totale > 48 ore.

9. Applicazione

Pennello – rullo - spruzzo, avendo cura di applicare spessori sottili per evitare raggrinzimenti e fenomeni indesiderati di essiccazione.

10. Resa

10 -12 mq/ lt

11. Diluizione

Con acqua 5 – 15% in funzione del sistema di applicazione scelto.